

gräfix[®] 29

Fehlboden-Trockenschüttung

Kalksteinbrechsand - Calciumcarbonat (CaCO₃)

gräfix 29: Werkseitig hergestelltes, korngestuftes Gemisch aus Kalksteinbrechsanden (Calciumcarbonat, CaCO₃) 0,8 bis 4,0 mm, aus eigener Produktion.

Verwendung: gräfix 29 dient zum Verfüllen von Fehlböden. Das Material wird dabei locker eingebracht und mit einer Aluminium- oder Holzlatte eben abgezogen. Kabel und Leitungen werden vollständig ummantelt.

Lieferung: - in feuchtigkeitgeschützten 30 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug;

Technische Daten:

Schüttdichte: ca. 1,35 kg/l
Ergiebigkeit: 30 kg ≙ ca. 22,2 l
bei einer Einbaustärke von 10 cm reicht ein Sack für ca. 0,22 m².

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS
Kalk- und Schotterwerk
91322 Gräfenberg

Telefon: 09126 2596-0 (Büro)
09192 99 55-0 (Werk)
Telefax: 09126 2596-17

Technisches Merkblatt 29
Stand: Februar 2005